

325 mesh elek bakiyesi	max.	0.5
200 mesh elek bakiyesi	max.	0.1
900 °C kalsinasyon kaybı	max.	0.5
Suda çözünen tuzlar	max.	0.3
%40 Asetik asit bakiyesi	max.	0.3
Nem	max.	0.3
ZnO	min.	99.00
Fe	max.	0.05
Pb	max.	0.50

MEB METAL VE BİLEŞİKLERİ SAN. VE TİC LTD.ŞTİ.

Fabrika : Barış Mah. Koşuyolu Cad. No: 90 GEBZE - İZMİT

Tel : (262) 641 77 10

Fax : (262) 646 53 45

Web : www.mebmetal.com

e-mail : info@mebmetal.com

First Issue : 01.06.1997
Rev. No : 4
Rev. Date : 15.02.2005